



Au fil du temps et en fonction de l'utilisation des surfaces et de l'environnement où le meuble évolue, il devient nécessaire, afin de conserver en bon état le bois original, d'en assurer la protection au moyen d'un entretien adéquat. Une couche d'huile de composition, en plus d'offrir cette protection nécessaire, rehausse l'aspect de la texture du bois et redonne à celui-ci sa vitalité initiale.

Cette procédure d'application, bien que sommaire, constitue un excellent guide pour obtenir un résultat satisfaisant.

Suivre avec attention les étapes d'application pour un succès sans équivoque.

PROCÉDURE:

#1 Nettoyer la surface au moyen d'un savon doux. Enlever toute trace de gras. Bien essuyer.

#2 Au moyen d'un papier à poncer grid 400, toujours sabler dans le sens du fil du bois. Changer de papier s'il se gomme de cire ou autre patine accumulés avec le temps. Idéalement, la surface poncée devrait devenir légèrement blanchâtre et douce au toucher. Si vous possédez une ponceuse électrique orbitale, vous pouvez réaliser avec celle-ci cette étape avec le même grain de papier. Toujours dans le sens du fil du bois!

#3 Utiliser une serviette de ratine pour essuyer les résidus de polissage. Pour un meuble sans finition, ne pas humecter la serviette, car cela ferait soulever la fibre du bois. Il est aussi possible d'utiliser l'aspirateur avec une brosse douce afin de mieux déloger la poussière.

#4 Brasser le contenant d'huile avant ouverture. Dans votre main, former une boule avec un chiffon applicateur de coton mince, de manière à ce que celui-ci, bien entassé dans la paume de la main, soit en forme de poche sans rabats nuisibles. Bien imbiber le chiffon d'huile au besoin et couvrir toute la surface de la pièce. En fonction de la forme de la pièce, lisser l'huile au moyen du chiffon dans le sens du fil du bois afin de répartir l'huile uniformément sur toute la surface.

#5 Avec le chiffon déjà humecté d'huile, faire maintenant les contours de la pièce. Ne pas imbiber à nouveau le chiffon pour ne pas créer de coulisse.

#6 Recommencer le lissage de surface sans ajouter d'huile, toujours dans le sens du fil du bois, avec délicatesse, afin de ne pas créer aucune strie d'huile visible en surface. Votre mouvement de va et vient doit **se faire** sans interruption sur la pièce. Votre chiffon applicateur doit être en constant mouvement sur la surface et, idéalement, dépasser celle-ci. Soyez systématique en sélectionnant une largeur de lissage précise et en chevauchant légèrement, au fil du travail, le passage précédent.

#7 Laisser sécher la pièce environ 12 heures avant utilisation.

#8 Au besoin, en fonction du résultat souhaité, appliquer une autre couche. Cette fois-ci, le polissage préliminaire doit être très délicat, fait manuellement au moyen d'un papier grid 400. La pièce doit recevoir très peu d'huile afin de seulement lisser et vitrifier la surface. Utiliser un simple chiffon applicateur.



L'HUILE DE COMPOSITION EST UN PRODUIT INFLAMMABLE. Après emploi, les chiffons imprégnés d'huile doivent être immergés dans l'eau pour ensuite être jetés à l'extérieur afin d'éviter des phénomènes d'autocombustion.